

TECHNICKÉ PARAMETRE

EKOSEN ATE-ACL	č. výr.	233	231	234	232
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI					
Plošná hmotnosť / EN ISO 9864	g/m ₂	1800	3000	3600	6000
Hrúbka 0,1 kPa / EN ISO 9073-2	mm	30	50	60	100
Rozmerová stabilita pri 70°C a 90% r. v. v.	Dĺžka a šírka _2%, hrúbka _5mm, rovinnosť 2mm, pravouhlosť 5mm/m				
MECHANICKÉ VLASTNOSTI					
Stlačiteľnosť / ČSN EN12431	%	2	2	2	2
IZOLAČNÉ VLASTNOSTI					
Tepeina vodivosť - laboratórna	W/m*K	od 0,036 do 0,039			
Tepeina kapacita	J/(kg.K)	1500			
"Zvuková pohltivosť"	Trieda	A			
Difúzny odpor vapora pri prídave vzduchu	-	max. 3			
	kPA*s/m ₂	7			
PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI					
Reakcia na oheň EN 13501-1	Trieda	D, E			
CHEMICKÉ VLASTNOSTI					
Reakcia PH		Neutrálna			
Vlastnosti		Bez chem. pojiv a rozpúšťadiel, bez látok na báze formaldehydu			
FUNKCIE					
Zvukovoizolačná		x	x	x	
Termoizolačná		x	x	x	
Teplnoakumulačná		x	x	x	
Hydroregulačná					
Ochranná			x	x	
ROZMERY					
Dodávaný formát		doska	doska	doska	doska
Šírka	cm	60	60	60	60
Dĺžka	cm	120	120	120	120
BALENIE, SKLADOVANIE a LIKVIDÁCIA					
Rozmer palety	cm	120x120	120x120	120x120	120x120
Množstvo dosiek na paletu	ks	160	96	80	48
Hmotnosť palety	m ₂	115.2	69.12	57.6	34.56
	kg/m ₂	300	300	300	300
Skladovanie		V krytých, čistých a suchých priestoroch			
Likvidácia		Výrobok je recyklovateľný			

EKOSEN ATE-ACL : zvuková pohltivosť (Frekvencia v Hz)

Hrúbka	Hustota kg/m ³	200	250	500	1000	2000	4000	6000
60 mm	60	0.4	0.46	0.85	0.89	0.56	0.95	0.97

Predajca : SK-TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 08 Bratislava
Mob.: +421 948 426 489 , e-mail: sk-tex@sk-tex.com

Importér pre Strednú Európu a Východnú Európu: SK-TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 08 Bratislava
Mob.: +421 948 426 489 , e-mail: sk-tex@sk-tex.com

Vyrobené : RETEX a.s., Mor. Krumlov pre SK-TEX, s.r.o.