

TECHNICKÉ PARAMETRE

EKOSEN ATE-ACT	č. výr.	241	242		
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI					
Plošná hmotnosť / EN ISO 9864	g/m ₂	6000	6000		
Hrúbka 0,1 kPa / EN ISO 9073-2	mm	25	50		
Rozmerová stabilita pri 70°C a 90% r. v. v.	Dĺžka a šírka _2%, hrúbka _5mm, rovinnosť 2mm, pravouhosť 5mm/m				
MECHANICKÉ VLASTNOSTI					
Stlačiteľnosť / ČSN EN12431	%	2	2		
IZOLAČNÉ VLASTNOSTI					
Tepelná vodivosť - laboratórna vlhkosť / ČSN EN 12667	W/m*K	od 0,036 do 0,039			
Tepelná kapacita "c"	J/(kg.K)	1500			
Zvuková pohltivosť	Trieda	A			
Difúzny odpor	—	max. 2			
Odpor pri prúdení vzduchu - merný odpor	kPA*s/m ₂	7			
PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI					
Reakcia na oheň EN 13501-1	Trieda	D, E			
CHEMICKÉ VLASTNOSTI					
Reakcia PH	Neutrálna				
Vlastnosti	Bez chem. pojiv a rozpúšťadiel, bez látok na báze formaldehydu				
FUNKCIE					
Zvukovoizolačná		x	x		
Termoizolačná					
Tepelnoakumulačná		x	x		
Hydroregulačná		x	x		
Ochranná			x		
ROZMERY					
Dodávaný formát		doska	doska		
Šírka	cm	60	60		
Dĺžka	cm	120	120		
BALENIE, SKLADOVANIE a LIKVIDÁCIA					
Rozmer palety	cm	120x120	120x120		
Množstvo dosiek na paletu	ks	192	96		
Hmotnosť palety	m ₂	138.24	69.12		
	kg/m ₂	300	300		
Skladovanie	V krytých, čistých a suchých priestoroch				
Likvidácia	Výrobok je recyklovateľný				

Predajca :	SK-TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 08 Bratislava Mob.: +421 948 426 489 , e-mail: sk-tex@sk-tex.com
Importér pre	SK-TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 08 Bratislava Mob.: +421 948 426 489 , e-mail: sk-tex@sk-tex.com
Výrobný závod:	RETEX, a.s., pre SK-TEX s.r.o.