

TECHNICKÉ PARAMETRE						
EKOSEN ATP	č. výr.	186	185	184	183	187*
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI						
Plošná hmotnosť / EN ISO 9864	g/m ₂	1000	1800	3000	4000	650
Hrúbka 0,1 kPa / EN ISO 9073-2 Rozmerová stabilita pri 70°C	mm	5	10	15	20	3
	Dĺžka a šírka _2%, hrúbka _1mm, rovinnosť 2mm, pravouhosť 5 mm/m					
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Stlačiteľnosť / ČSN EN12431	mm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
IZOLAČNÉ VLASTNOSTI						
Tepelná vodivosť - laboratórna vlhkosť / ČSN EN 12667	W/m*K	0.042	0.04	0.04	0.04	0.042
Tepelný odpor "R"	W/m ² *K	0.119047619	0.25	0.375	0.5	0.071428571
Tepelná kapacita "c"	J/(kg.K)	1600	1600	1600	1600	1600
Zvuková pohltivosť	Trieda	C	B	B	B	C
Užitná kategória	Trieda	A	B	B	C	C
Odpor pri prúdení vzduchu - merný odpor	m ₂ /kPa*s	7				
PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI						
Reakcia na oheň EN 13501-1	Trieda	E				
CHEMICKÉ VLASTNOSTI						
Reakcia PH	Neutrálna					
Vlastnosti	Bez chemických pojív a rozpúšťadiel, bez látok na báze formaldehydu					
FUNKCIE						
Kročajový útlm		x	x	x	x	x
Ochranná		x	x	x	x	x
Termoizolačná					x	
ROZMERY						
Dodávaný formát		doska	doska	doska	doska	rolka
Šírka	m	0.6	0.6	0.6	0.6	1
Dĺžka	m	1.2	1.2	1.2	1.2	30
BALENIE, SKLADOVANIE a LIKVIDÁCIA						
Rozmer palety	cm	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120
Množstvo dosiek na palete	ks	500	250	160	125	6
Hmotnosť palety	m ₂	360	180	115.2	90	180
	kg	360	324	345.6	360	117
Skladovanie	V krytých, čistých a suchých priestoroch					
Likvidácia	Výrobok je recyklovateľný					
Predajca :	SK-TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 08 Bratislava Mob.: +421 948 426 489 , e-mail: sk-tex@sk-tex.com					
Importér pre Strednú Európu a Východnú Európu:	SK-TEX, s.r.o., Kosatcová 26, 841 08 Bratislava Mob.: +421 948 426 489 , e-mail: sk-tex@sk-tex.com					
Výrobný závod: recyklácia	SK-TEX, s.r.o., Priemyselná 278, 90501 Senica					
Vyrobené :	RETEX a.s., Mor. Krumlov pre SK-TEX, s.r.o.					